

SILAK AVF1

Dyspersyjna, wodorozcieńczalna, akrylowa masa uszczelniająca nie zawierająca szkodliwych rozpuszczalników o minimalnym zapachu. Daje elastyczno – plastyczne spoiny łatwe do malowania o bardzo dobrej przyczepności do drewna surowego, w tym liściastego jak i iglastego oraz gatunków egzotycznych, malowanego podkładem i emaliami lub lakierami, blachy ocynkowanej i lakierowanej, stali nierdzewnej a także do większości podłoży stosowanych w budownictwie takich, jak beton, cegła, tynk, ceramika, szkło, itp. Przechodzi w stan trwale plastyczny na drodze fizycznego odparowania wody. Utwardzona masa jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i wodoodporna, przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do większości zastosowań jako masa uszczelniająca.



ZASTOSOWANIE

SILAK AVF1 przeznaczony jest do klejenia różnych materiałów budowlanych ze sobą – w tym m.in. drewna, materiałów drewnopochodnych, tekstyliów (w tym filcu), niektórych twardych tworzyw i styropianu do cegły, ścian otynkowanych, posadzek cementowych, itp., Uszczelniania okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem, parapetem, wypełnianie fug między kafelkami, szczelin i połączeń w ścianach domów, murach, tynkach i betonie, zabezpieczania i uszczelniania V-fug w ramiakach stolarki okiennej, a także do uszczelniania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, kontenerów, naczep i przyczep samochodowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia, na którą masa ma być nakładana powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Powierzchnie glazurowane, zabezpieczone drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

Natężoną spoinę można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu/akrylu zwilżoną w roztworze z mydła. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą. Utwardzony SILAK AVF1 jest bezbarwny, w przypadku zastosowań tradycyjnych – można zabezpieczyć emalią, farbą itp. Jeżeli uszczelnienie wymaga natężenia grubszej warstwy masę można nakładać warstwowo. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

DANE TECHNICZNE

Odporność termiczna	-30° do +80° C
Temperatura stosowania i przechowywania	+5° C do +30° C
Wydajność	1 kartusza 0,31 L uzyskuje się około 137 m V-fug o przekroju 1,5 x 1,5 mm lub 12,4 m spoiny o przekroju 5x5 mm
Czas utwardzania wgłębnego	1,5 –2 mm/ 24 h
Możliwość malowania (grubość warstwy ok. 2mm)	po 1 godz.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
310 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 12 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

Aktualizacja 27.10.2020

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.